


عمل‌آوری بتن: چرا؟ و چگونه؟

● پویا احمدی

کارشناسی ارشد عمران-سازه



چکیده

بتن مانند کودکی نوپا احتیاج به مراقبت دارد تا به سن بلوغ برسد و بتواند خدمت‌رسانی کند. خوشبختانه سن بلوغ بتن بسیار کوتاه است و معمولاً در شرایط متعارف پس از گذشت فقط ۲۸ روز این اتفاق می‌افتد. کوتاه‌زمانی که اهمیت بسزایی در چرخه حیات و کیفیت خدمت‌رسانی بتن دارد. زمانی که بتن ساخته می‌شود آب به‌کاربرده شده در تولید آن حداقل ۳۰٪ وزن سیمان است. این مقدار برای بتن کافی است؛ مشروط به آن که شرایط جوی و سطح بتن موجب تبخیر زودهنگام آب بتن نگردد. با توجه به شرایط جوی کارگاه و هندسه مقاطع، قطعاً این تبخیر اتفاق خواهد افتاد؛ مگر سطح بتن پوشانده شود و بتن آب‌دهی گردد. یکی از راه‌های بهینه برای کاهش هزینه و مصرف آب استفاده از ماده کیورینگ است. این مواد فقط یک‌بار پاشیده شده و در طول مدت عمل‌آوری رطوبت بتن را حفظ می‌کند. در تحقیق حاضر نتایج آزمایشگاهی نشان داده شده است که این ماده قادر است بخش اعظمی از نیاز بتن به عمل‌آوری را پاسخگو باشد.

واژه‌های کلیدی: بتن‌ریزی، کیورینگ، رطوبت‌رسانی

مقدمه

تعریف عمل آوری بتن

به مجموعه اقداماتی که باعث کمک به ادامه واکنش سیمان بعد از ساخت و پرداخت بتن می‌شود، عمل آوری بتن یا کیورینگ^۱ بتن گویند. این اقدامات شامل کنترل دما، رطوبت و سرعت تبخیر آب بتن می‌باشد. برای درک بهتر این مفهوم لازم است تا توضیحاتی مختصر با زبانی ساده در خصوص نحوه عملکرد سیمان ارائه شود. سیمان‌های پرتلند نوعی از سیمان‌های هیدرولیکی می‌باشند که طی یک فرآیند آب‌گیری (هیدراتاسیون) با آب واکنش داده و از حالت پودری به خمیر چسب و نهایتاً یک جسم سخت تبدیل می‌شوند. در ابتدای شروع واکنش سیمان، نزدیک‌ترین سطوح و ذرات سیمان واکنش را شروع می‌کنند و خمیر سیمان شکل می‌گیرد و در این مرحله فرصت انتقال، اختلاط و پرداخت ملات یا بتن فراهم است. سپس سیمان، فاز دوم واکنش خود را شروع کرده و سخت شدن خمیر آغاز می‌شود که این فرآیند ممکن است تا ۱۰ الی ۲۰ ساعت پس از اولین واکنش به صورت ویژه و ملموس ادامه پیدا کند و در مرحله‌ای که زمان قالب‌برداری فرامی‌رسد به معنای حصول مقاومت بتن می‌باشد؛ اما واکنش‌های عنوان شده تا زمان رسیدن آب به تمامی ذرات محصور شده سیمان ادامه خواهد داشت و در صورت پایان هر یک از دو عامل روند کسب مقاومت خاتمه یافته است. پس در صورت نبود رطوبت کافی در بتن بخشی از ذرات سیمان وارد واکنش نشده و از آنجایی که این ذرات قطعاً در مکان‌های محصور شده در داخل بتن حضور دارند دیگر فرصت واکنش را نخواهند یافت. [۱]

مطابق آیین‌نامه بتن ایران (آبا) عمل آوری بتن به دو دسته عمل آوری عادی و عمل آوری تسریع یافته تقسیم شده است. از آنجایی که عمل آوری تسریع یافته در صنایع قطعات پیش‌ساخته بتنی رواج داشته و در صنعت ساختمان متداول نیست در این آیین‌نامه تنها روش عمل آوری عادی تشریح گردیده است. [۲]

بر اساس آبا، عمل آوری عادی به دو دسته محافظت (عمل آوری اولیه) و مراقبت (عمل آوری ثانویه) تقسیم می‌گردد. بدین معنی که مجموعه اقداماتی که برای بتن تازه انجام می‌شود در دسته اول و اقداماتی که پس از سخت شدن بتن صورت می‌پذیرد در دسته دوم قرار می‌گیرند. شرایط دمایی یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین نوع و مدت عمل آوری می‌باشد که رونالد بارگ در کتاب خود تحقیقی را منتشر نمود که نشان می‌داد دماهای مختلف به چه میزان می‌توانند بر عملکرد بتن تأثیرگذار باشند که این دما به دو علت اصلی بر بتن تأثیرگذار است: اولاً واکنش سیمان که یک واکنش گرماده است و ثانیاً سرعت تبخیر آب بتن که موضوع مقاله حاضر می‌باشد. [۳]

پس می‌توان گفت که عمل آوری شامل اقداماتی است که از تبخیر آب داخل بتن جلوگیری می‌کند تا تمامی ذرات سیمان فرصت واکنش را بیابند و علت آن که روند رشد مقاومت بتن را یک دوره ۸۲ روزه یا ۹۰ روزه می‌دانند همین مورد است. پس از تبخیر آب داخل بتن، امکان رساندن آب به آن‌ها بسیار سخت می‌باشد و عملاً روند کسب مقاومت خاتمه یافته است. به‌طور کلی روش‌های عمل آوری و مدت آن در هر بتن بسته به مصالح مصرفی، نوع و مشخصات بتن، شرایط جوی، نوع مقطع و... متنوع می‌باشد؛ اما می‌توان این روش‌ها را در چند دسته کلی قرار داد. [۴]

۱- رطوبت‌رسانی مستقیم: در بهترین حالت در صورت غرقاب

نمودن مقطع بتنی به مدت تعیین شده می‌توان از عدم تبخیر آب داخل بتن مطمئن شد؛ اما به دلیل غیرقابل اجرا بودن آن می‌توان با استفاده از روش‌هایی مثل آب‌پاشی مداوم، مه‌پاشی و استفاده از نایلون و آب، مانع تبخیر شد.

۲- رطوبت‌رسانی غیرمستقیم: استفاده از چتایی یا همان کیسه‌های نخی مرطوب برای جلوگیری از تبخیر سطحی بتن که در این روش، نگاه داشتن رطوبت خود چتایی‌ها ضروری می‌باشد.

۳- استفاده از لایه محافظ: در این روش که بهینه‌ترین روش ممکن از لحاظ صرفه‌جویی در مصرف آب است با پوشاندن سطح بتن از تبخیر سطحی آب بتن جلوگیری می‌گردد. این امر ممکن است توسط یک لایه فیزیکی مثل نایلون ضخیم انجام شود و یا می‌تواند توسط مواد شیمیایی غشاساز انجام شود.

مواد شیمیایی غشاساز یا همان ماده کیورینگ مایعی است که پس از اجرا بتن روی آن پرداخت می‌شود. این ماده با ایجاد یک لایه شفاف روی بتن اولاً مانع تبخیر آب داخل بتن و ثانیاً با رنگ شفاف خود باعث انعکاس نور آفتاب می‌گردد. [۵]



شکل ۱- عمل آوری آزمونه‌های بتنی شکل



شکل ۲- نمونه‌ای از اجرای ماده غشاساز

نتایج آزمایشگاهی و تحلیل نتایج

در این مقاله به بررسی اجمالی تحقیقات انجام شده توسط احمدی و همکارانش در واحد تحقیق و توسعه شرکت ژیکوا پرداخته می‌شود. در این تحقیق، هدف بررسی ویژگی‌های روش سوم عمل آوری و به‌طور ویژه استفاده از مواد غشاساز و مقایسه آن با روش عمل آوری سنتی بوده است. از آنجایی که توجه به معضلات کمبود منابع آب و

ساخته شده و بدون عمل آوری رها شده است. این در حالی است که در محیط واقعی، افت مقاومتی بتن رها شده شدیدتر خواهد بود. نتایج مقاومت کششی بتن بیانگر افت شدید مقاومتی می باشد که این موضوع نشان می دهد که تنها عامل کاهش مقاومت، فعال نشدن خمیر سیمان بوده است که این امر تا حد قابل قبولی توسط مواد غشاساز جبران گردیده است.

نتیجه گیری

بعد از بررسی انواع عمل آوری بتن اهمیت ویژه این امر مرور گردید و از آنجایی که امروزه مصرف بهینه سیمان و افزایش طول عمر ساختمانها ثابت شده است، مهم ترین ماده عمل آور بتن آب شرب معرفی گردید که امروزه بسیار ارزشمند بوده و منابع آن رو پایان می باشد؛ لذا تحقیق فوق ثابت کرد که اولاً در صورت رها سازی بتن ساخته شده بدون عمل آوری در بهترین حالت، یک سوم از ظرفیت مقاومتی بتن ازدست رفته و قابل بازگشت نمی باشد. ثانیاً اثبات گردید که استفاده از مواد غشاساز، علاوه بر خواص مؤثر محیط زیستی باعث تأمین حداقل نیازهای فرآیند عمل آوری بتن می گردد.

منابع

۱. راهنمای کاربردی بتن، محسن شکرچی زاده، محمدحسین افتخار، امیرحاجی اسماعیلی سال چاپ: ۱۳۹۲
۲. آیین نامه بتن ایران نوشته شده در سال ۱۴۰۰ ویرایش ۱۴۰۲ ضابطه دوم
۳. کتاب- The influence of casting and curing temperature on the properties of fresh and hardened concrete نوشته RG BURG سال چاپ: ۱۹۹۶
۴. مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان، طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ویرایش ۱۳۹۹
۵. ارزیابی تأثیر عمل آوری مخلوط های بتنی با استفاده از پاشش مواد عمل آوری بر تغییرات مقاومت فشاری و کششی رویه های بتنی در شرایط آزمایشگاهی، وجیهه عباسی و همکاران، ۱۴۰۲، هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین


استفاده از بتن های بادوام هر دو به لحاظ اقتصادی و محیط زیستی برای کشور ضروری می باشد لذا بررسی و مقایسه این روش بسیار حائز اهمیت می باشد.

در این تحقیق پنج طرح بتن با شرایط و اختلاطی ثابت تعریف گردیده است که طرح اول مربوط به آزمون های ستی است که به مدت ۲۸ روز پس از ساخت در آب عمل آوری گردیدند (بهترین شرایط عمل آوری بتن) و طرح پنجم مربوط به آزمون های ستی است که در محیط مرطوب آزمایشگاه (بهترین شرایط ممکن برای بتنی بدون عمل آوری) بود. طرح دوم، سوم و چهارم نیز با استفاده از ماده عمل آوری غشاساز (با نام تجاری ژیکاکیور) در نسبت های مختلف عمل آوری گردیدند. معیار سنجش کیفیت این بتن ها مقاومت فشاری و مقاومت کششی آزمون مکعبی و استوانه در نظر گرفته شد که مطابق شکل ۱ و شکل ۲ مورد آزمایش قرار گرفت. قاعدتاً مقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن تنها معیارهای لازم برای پذیرش بتن نیست اما قطعاً همواره به عنوان مهم ترین معیار لحاظ می گردد.




شکل ۳- آزمایش مقاومت فشاری

شکل ۴- آزمایش مقاومت کششی بتن به روش برزلی



شکل ۵- مقاومت فشاری ۸۲ روزه ۵ طرح بتنی



شکل ۶- نتایج مقاومت کششی ۸۲ روزه ۵ طرح بتنی

نتایج حاصل از این طرح در دو نمودار جهت مقایسه بهتر گزارش شد که در شکل ۵ و شکل ۶ قابل مشاهده می باشد. لازم به ذکر است که نمونه پنجم (CURE AIR) در شرایط ایده آل